






2016-12-09

Karta techniczna zastępuje poprzednie wersje.

**QUICKLINE****QA-1401_V**

PRODUKT	OPIS
QA-1401/2/3	Środek ochrony podwozia
Opis 	Środek ochrony podwozia <i>Quickline</i> QA-1401/2/3, to gama elastycznych białych, szarych i czarnych syntetycznych powłok zaprojektowanych do ochrony nadkoli i innych obszarów wrażliwych na uderzenia kamieni.
Produkty	QA-1401 <i>Quickline</i> Środek ochrony podwozia Anti-Chip biały QA-1402 <i>Quickline</i> Środek ochrony podwozia Anti-Chip szary QA-1403 <i>Quickline</i> Środek ochrony podwozia Anti-Chip czarny
Podłoża	Czyste pokryte podkładem lub polakierowane powierzchnie.
Przygotowanie powierzchni 	Podłoże należy dokładnie odtłuścić przed i po procesie szlifowania. Podłoże musi być całkowicie suche przed rozpoczęciem aplikacji.
Dozowanie	Produkt gotowy do użycia
Aplikacja 	Przed użyciem wytrząśnij pojemnik przez 3 minuty Oderwij nakrętkę i zamontuj pojemnik do pistoletu Aplikuj pistoletem przystosowanym do ciężkich materiałów. 2-4 bary z odległości 15-20 cm Rekomendowana jest aplikacja produktu w temperaturze powyżej 15°C Aplikuj 1-2 warstwy 5-10 minut odparowania między warstwami
Schnięcie / Dalsza praca 	Powierzchnia może być pokrywana podkładami lub lakierami nawierzchniowymi <i>Quickline</i> po 3-4 godzinach w 20°C
Uwaga: nie aplikować na silnik, skrzynię biegów, układ wydechowy i elementy zawieszenia	
Uwagi do procesu Umyć wszystkie elementy wyposażenia niezwłocznie po zakończeniu aplikacji, przy pomocy odpowiedniego rozcieńczalnika <i>Quickline</i> . Powstały odpad zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami.	
Lotne Związki Organiczne Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 840g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.	
	PPG Industries Poland Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Ul. Bodycha 47, 05-816 Warszawa-Michałowice, Polska, Tel.: +48 22 753 03 10 Faks: +48 22 753 03 13

Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów. Marka QUICKLINE® oraz logo QUICKLINE® są zastrzeżonymi znakami towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.
© 2014 PPG Industries. All rights reserved.

Sierpień 2016

Karta Techniczna